文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | 方形培养基瓶，125ml，PETG，无菌 | | | **产品货号** | GH02-0125-01 |
| **包装规格** | 1 个/袋 | | | **生产批号** | 260106022 |
| **生产日期** | 2026.01.06 | **有效期至** | 2029.01.05 | **检验日期** | 2026.01.08 |
| **检验依据** | 检验标准操作规程 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2026.01.23 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 瓶口端面应平整，螺纹应圆滑，无明显毛刺、飞边等 | 符合规定 |
| | | 瓶身成型饱满、塑化良好，表面光滑，无明显划痕 | |
| | | 瓶底站立平稳，放置时不得出现摇晃现象 | |
| | | 瓶盖应光洁，不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物 | |
| | | 色泽均匀，透明度好，能清晰的观察到容器内的物质 | |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | 符合规定 |
| 3 | 容量 | 容量刻度线清晰完整，不得缺失刻度和数字 | 符合规定 |
| | | 125ml±0.5 | |
| 4 | 密封性 | 瓶盖与瓶身应旋盖顺畅，配合严密 | 符合规定 |
| | | 负压 95Kpa，保压 3min，无渗漏 | |
| 5 | 耐高温性 | 放入 56℃水浴中，放置 30min 后，不得变形与损伤 | 符合规定 |
| 6 | 耐低温性 | 放入-80℃冰箱下，放置 48h 后，不得变形与损伤 | 符合规定 |
| 7 | 无菌 | 灭菌后经检测应为阴性 | 符合规定 |
| 8 | 热原（内毒素） | 无热原（细菌内毒素＜0.125 EU/ml） | 符合规定 |
| **检验结论** | | 合 格 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | 检验人： | 王 军 | 确认人： 汤 磊 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872 | | | |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686 | 日期： | 2026.01.23 | 日期： 2026.01.23 |
| http://www.genever-bio.com | | | |